

# MASTERKURE®

*Compuesto para Curado y Sellado del Concreto que no Amarillea*

## DESCRIPCION:

MASTERKURE es un compuesto para curar y sellar el concreto. El producto cumple con la norma ASTM C-309 «Especificación para Compuestos Líquidos que forman Membrana para Curar Concreto», cuando se aplica a 9.8 m<sup>2</sup>/l. El Masterkure compuesto de curado a desarrorrido para cumplir con la regulación 40 CFR 52.254 de la Federa Air Quality, que regla las dos cargas atmosféricas de materiales orgánicos y solventes.

## CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Incrementa la durabilidad del concreto.
- Puede a superficies de concreto horizontales, verticales, pisos orguosas en interior o exterior.

## USOS RECOMENDADOS:

- Para curar superficies de concreto horizontales y verticales, lisas o rugosas, en interiores o exteriores.
- Para curar pisos de concreto con endurecedores de superficie MASTERPLATE FF® o MASTERCRON® y Lumiplat.
- Para curar coronamientos de ANVIL-TOP® o MASTERTOP®.
- Para curar grouts EMBECO®, MASTERFLOW® y morteros.

NOTA: MASTERKURE es compatible con la mayoría de los adhesivos para asfalto, vinil, asbesto-vinil y losas ahuladas. Sin embargo, antes de la aplicación se recomienda verificar con su representante MBT su compatibilidad con el adhesivo a usar.

## USOS NO RECOMENDADOS:

- Cuando se conozca de antemano que el compuesto de curado deberá removerse al final del curado.
- Sobre pisos diseminadores de electricidad estática.
- Cuando se requiere adherencia con concreto adyacente a vaciarse posteriormente.
- Para pisos industriales encerados. Toda la cera, aceite y grasa deben removerse completamente antes de la aplicación de MASTERKURE.
- Cuando la temperatura superficial del piso este por debajo de 4 °C.
- Como una barrera de adherencia.
- En áreas en que la superficie del piso estara expuesta a mas de 66 °C, a menos que se remueva el curador.

## ENVASE:

MASTERKURE se suministra en latas de 19 litros y en tambores de 208 litros.

## PRECAUCION:

- MASTERKURE es inflamable, manténgase alejado del fuego o calor.
- Usese solamente en espacios ventilados.
- Evite el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores.
- Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso.
- Para limpiar los rodillos y brochas use solventes tipo Stoddard. Ya que estos solventes son combustibles, se deberán tomar las precauciones debidas.

## TIEMPO DE ALMACENAJE:

En su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco, MASTERKURE mantiene sus propiedades durante un mínimo de 12 meses.

Para mayor información sobre MASTERKURE, dirijase a su representante local MBT.

## RENDIMIENTO:

Aunque el rendimiento depende de la textura y porosidad de la superficie, el rendimiento máximo para un curado efectivo es de 9.8 m<sup>2</sup>/l.

## MODO DE EMPLEO:

Es importante aplicar una capa delgada uniforme. Si la capa es muy gruesa o no uniforme pueden presentarse manchos en la superficie al secar.

- Utilice un rodillo de cerdas cortas, nunca de lana. También puede aplicarse con brocha.
- Para curar inicialmente, aplíquelo inmediatamente después de que la superficie expuesta del concreto haya endurecido lo suficiente como para no ser marcada. En superficies verticales, aplique inmediatamente después de descimbrar (desenclavar).
- Si el secado de la superficie es muy rápido, la superficie deberá humedecerse antes de aplicar MASTERKURE. La superficie debe estar saturada, pero libre de agua. No se aplique MASTERKURE si hay agua en la superficie del concreto.
- El tiempo de secado es de 3 a 4 horas, a una temperatura de 21 °C.
- Cuando se utiliza para mantenimiento de pisos industriales ya existentes, la superficie deberá limpiarse de aceite, grasa o cualquier otro tipo de contaminantes, antes de proceder a la aplicación.

**MBT Argentina**

Avenida Vergara 2532  
1688 Santos Tesei, Hurlingham  
Prov. de Buenos  
Argentina  
Tel. 54-1-459-5065  
Fax. 54-1-459-5066

**MBT Brasil**

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini  
1178-12° Floor  
CEP 04571-010, Brooklin  
Sao Paulo  
Tel. 55-11-5506-4191  
Fax. 55-11-5506-2678

**MBT Chile**

Parque Industrial Aeropuerto  
Los Coigues 701, Módulo 8  
Quilicura, Santiago de Chile  
Tel. 56-2-739-0162  
Fax. 56-2-739-0163

**MBT Colombia**

Calle 76 No. 13-27  
Santa Fé de Bogotá, D.C.  
Tel. 57-1-217-3332  
Fax. 57-1-321-7513

**MBT México, S.A. de C.V.**

Blvd. Manuel Avila Camacho 80  
3er. Piso  
53390 Naucalpan  
Estado de México  
Tel. 52-5-557-5544  
Fax. 52-5-395-7903

**Master Builders, Inc.**

Calle Sierra Morena  
178 La Cumbre  
San Juan, Puerto Rico 00926  
Tel. (787) 731-8080  
Fax. (787) 731-8040

**MBT Venezuela C.A.**

Centro Comercial Liberador, PH-3  
entre C. Negrin y Ave. Los Jabillos  
Caracas 1050  
Tel. 58-2-762-5471/75  
Fax. 58-2-761-7001

**DISTRIBUIDORES:****GUATEMALA**

**Tecnomaster S.A.**  
Tel. 50-2-331-0849

**HONDURAS**

**Mastercon**  
Tel. 50-4-556-9341

**PERU**

**Unicon**  
Tel. 50-6-286-0717

**ECUADOR**

**Concretesa**  
Tel. 59-3-566-011

**PANAMA**

**Refrigas y Aditivos**  
Tel. 50-7-229-4144