

MASTERKURE® CR

Compuesto para Curado y Sellado del Concreto

DESCRIPCION:

MASTERKURE CR es un compuesto para curar y sellar el concreto. El producto cumple con la norma ASTM C-309 «Especificación para Compuestos Líquidos que forman Membrana para Curar Concreto», a un rendimiento de hasta 11 m²/l.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Incrementa la durabilidad del concreto.
- Asegura la obtención de la máxima resistencia a compresión y a la abrasión.
- Produce un mínimo desprendimiento de polvo.

USOS RECOMENDADOS:

- Para curar superficies de concreto horizontales y verticales, lisas o rugosas, en interiores o exteriores.
- Para curar pisos de concreto con endurecedores de superficie MASTERPLATE® o MASTERCURON®.
- Para sellar pisos de concreto viejos donde se desee reducir el desprendimiento de polvo, y facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Para curar coronamientos de ANVIL-TOP® o MASTERTOP®.
- Para curar grouts EMBECO®, MASTERFLOW® y morteros MASTERPATCH®.

NOTA: MASTERKURE CR es compatible con la mayoría de los adhesivos para asfalto, vinil, asbesto-vinil y losas ahuladas. Sin embargo, antes de la aplicación se recomienda verificar con su representante MBT su compatibilidad con el adhesivo a usar.

USOS NO RECOMENDADOS:

- Cuando se conozca de antemano que el compuesto de curado deberá removerse al final del curado.
- Para curar y sellar concreto de color.
- Sobre concreto arquitectónico y pisos diseminadores de electricidad estática.
- Cuando se requiere adherencia con concreto adyacente a vaciarse posteriormente.
- Para pisos industriales encerados. Toda la cera, aceite y grasa deben removerse completamente antes de la aplicación de MASTERKURE CR.

RENDIMIENTO:

Aunque el rendimiento depende de la textura y porosidad de la superficie, el rendimiento máximo para un curado efectivo es de 11 m²/l.

MODO DE EMPLEO:

- Utilice un rodillo de cerdas cortas, nunca de lana. También puede aplicarse con brocha.
- Para curar inicialmente, aplíquelo inmediatamente después de que la superficie expuesta del concreto haya endurecido lo suficiente como para no ser marcada. En superficies verticales, aplique inmediatamente después de descimbrar (desencofrar).
- Si el secado de la superficie es muy rápido, la superficie deberá humedecerse antes de aplicar MASTERKURE CR. La superficie debe estar saturada, pero libre de agua.
- No se aplique MASTERKURE CR si hay agua en la superficie del concreto.
- El tiempo de secado es de 1 a 3 horas, a una temperatura de 21 °C.
- Cuando se utiliza para mantenimiento de pisos industriales ya existentes, la superficie deberá limpiarse de aceite, grasa o cualquier otro tipo de contaminantes, antes de proceder a la aplicación.

ENVASE:

MASTERKURE CR se suministra en latas de 19 litros y en tambores de 208 litros.

PRECAUCION:

- MASTERKURE CR es inflamable, manténgase alejado del fuego o calor.
- Usese solamente en espacios ventilados.
- Evite el contacto prolongado con la piel y respirar los vapores.
- Mantenga el envase cerrado cuando no esté en uso.
- Para limpiar los rodillos y brochas use solventes tipo Stoddard. Ya que estos solventes son combustibles, se deberán tomar las precauciones debidas.

TIEMPO DE ALMACENAJE:

En su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco, MASTERKURE CR mantiene sus propiedades durante un mínimo de 12 meses.

Para mayor información sobre MASTERKURE CR, diríjase a su representante local MBT.

MBT Argentina

Avenida Vergara 2532
1688 Santos Tesei, Hurlingham
Prov. de Buenos
Argentina
Tel. 54-1-459-5065
Fax. 54-1-459-5066

MBT Brasil

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini
1178-12° Floor
CEP 04571-010, Brooklin
Sao Paulo
Tel. 55-11-5506-4191
Fax. 55-11-5506-2678

MBT Chile

Parque Industrial Aeropuerto
Los Coigues 701, Módulo 8
Quilicura, Santiago de Chile
Tel. 56-2-739-0162
Fax. 56-2-739-0163

MBT Colombia

Calle 76 No. 13-27
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Tel. 57-1-217-3332
Fax. 57-1-321-7513

MBT México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 80
3er. Piso
53390 Naucalpan
Estado de México
Tel. 52-5-557-5544
Fax. 52-5-395-7903

Master Builders, Inc.

Calle Sierra Morena
178 La Cumbre
San Juan, Puerto Rico 00926
Tel. (787) 731-8080
Fax. (787) 731-8040

MBT Venezuela C.A.

Centro Comercial Liberador, PH-3
entre C. Negrin y Ave. Los Jabillos
Caracas 1050
Tel. 58-2-762-5471/75
Fax. 58-2-761-7001

DISTRIBUIDORES:

GUATEMALA

Tecnomaster S.A.
Tel. 50-2-331-0849

HONDURAS

Mastercon
Tel. 50-4-556-9341

PERU

Unicon
Tel. 50-6-286-0717

ECUADOR

Concretesa
Tel. 59-3-566-011

PANAMA

Refrigas y Aditivos
Tel. 50-7-229-4144