

RHEOMIX 600ES®

Aditivo Plastificante para Concreto sin Asentamiento

DESCRIPCION:

El RHEOMIX® 600ES es un aditivo formulado para usarse en procesos de fabricación de concreto sin asentamiento. El RHEOMIX 600ES imparte características en la mezcla seca para procesos de concreto tales como extrusión de losas y tejas de concreto y acelera la producción. Los productos de concreto que contienen el aditivo RHEOMIX 600ES muestran menos irregularidades superficiales y tienen una apariencia superficial rica y densa. El aditivo RHEOMIX 600ES es especialmente apropiado para la producción de tuberías de concreto prefabricadas. Este aditivo se dosifica con exactitud por medio de los sistemas de dosificación suministrados y mantenidos por MBT.

APLICACIONES:

- Tuberías de concreto prefabricadas
- Placas de concreto extruídas
- Tejas de concreto extruídas
- Otros productos misceláneos de concreto sin asentamiento

BENEFICIOS DE PRODUCCION:

- Mejora las resistencias a compresión tempranas y finales
- Permite fabricación más rápida de productos de concreto
- Mejora la cohesividad y la estabilidad dimensional.
- Se disminuye la resistencia a la compactación o extrusión.
- Lubrica la mezcla para reducir la abrasión de las partes del encofrado (cimbra).
- Reduce el parcheo y acabado a llana.

APARIENCIA MEJORADA:

- La acción dispersante del aditivo RHEOMIX 600ES proporciona una consistencia de color mejorada
- La moldeabilidad mejorada reduce las fisuras superficiales u otras imperfecciones.
- Produce superficies más densas y cerradas.

BENEFICIOS ECONOMICOS:

- La dispersión mejorada del cemento puede reducir la cantidad de cemento requerida para un resistencia dada.
- La mejora del nivel de producción reduce el costo total por unidad.
- La reducción de defectos significa una mayor rentabilidad.

RANGO DE DOSIFICACION:

Se recomienda el uso del aditivo RHEOMIX 600ES en un rango de 196 a 522 mL por 100 kg de cemento.

DOSIFICACION Y ALMACENAJE:

Para obtener máxima eficiencia, añada el aditivo RHEOMIX 600ES después de humedecer los agregados y el cemento con el 75% del agua de mezcla. No se dosifique el aditivo sobre el cemento seco bajo ninguna circunstancia. Mezcle por lo menos 1.5 min. antes de añadir el RHEOMIX.

EMPAQUE:

El RHEOMIX 600ES está disponible en tambores de 208 litros, en tanques de 1040 litros o a granel.

PRECAUCION DE TEMPERATURA:

Si el aditivo RHEOMIX 600ES se congela, descongele a 2 °C o más y reconstituya completamente por agitación mecánica. **No use aire a presión para agitar.**

Para mayor información sobre el aditivo RHEOMIX 600ES, contacte a su representante local MBT.

MBT Argentina

Avenida Vergara 2532
1688 Santos Tesei, Hurlingham
Prov. de Buenos
Argentina
Tel. 54-1-459-5065
Fax. 54-1-459-5066

MBT Brasil

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini
1178-12° Floor
CEP 04571-010, Brooklin
Sao Paulo
Tel. 55-11-5506-4191
Fax. 55-11-5506-2678

MBT Chile

Parque Industrial Aeropuerto
Los Coigues 701, Módulo 8
Quilicura, Santiago de Chile
Tel. 56-2-739-0162
Fax. 56-2-739-0163

MBT Colombia

Calle 76 No. 13-27
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Tel. 57-1-217-3332
Fax. 57-1-321-7513

MBT México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 80
3er. Piso
53390 Naucalpan
Estado de México
Tel. 52-5-557-5544
Fax. 52-5-395-7903

Master Builders, Inc.

Calle Sierra Morena
178 La Cumbre
San Juan, Puerto Rico 00926
Tel. (787) 731-8080
Fax. (787) 731-8040

MBT Venezuela C.A.

Centro Comercial Liberatador, PH-3
entre C. Negrin y Ave. Los Jabillos
Caracas 1050
Tel. 58-2-762-5471/75
Fax. 58-2-761-7001

DISTRIBUIDORES:**GUATEMALA**

Tecnomaster S.A.
Tel. 50-2-331-0849

HONDURAS

Mastercon
Tel. 50-4-556-9341

PERU

Unicon
Tel. 50-6-286-0717

ECUADOR

Concretesa
Tel. 59-3-566-011

PANAMA

Refrigas y Aditivos
Tel. 50-7-229-4144