

CONFILM®

Retardador de evaporación y ayuda para el acabado de concreto

DESCRIPCION:

CONFILM ayuda a la construcción de pisos de concreto de alta calidad. Retarda la evaporación del agua, regula la condición de la superficie del piso y hace posible mantener el tiempo de acabado dentro de lo programado. CONFILM retarda la evaporación y es especialmente efectivo en combatir condiciones ambientales de secado rápido (alta temperatura ambiente y/o del concreto, baja humedad, vientos fuertes, exposición directa a los rayos del sol).

BENEFICIOS:

- Proporciona al concreto un mejor acabado con menos trabajo.
- La superficie se cierra mejor con la llana metálica
- Reduce y en muchas ocasiones elimina las grietas de retracción plástica en la superficie del piso.
- Aumenta el rendimiento del acabador, pues puede tratar mayor área porque la superficie se mantiene plástica y trabajable por más tiempo.
- Reduce la evaporación de la humedad de la superficie en un 80 % con viento, y un 40 % con sol. No afecta el proceso de Hidratación del cemento. No altera el color del piso ni la resistencia a compresión (inicial y final), la durabilidad, ni la resistencia a la abrasión.
- Reduce la evaporación solo cuando el concreto está en estado plástico. No es un sustituto del curado de concreto endurecido, ni tampoco altera la efectividad de curadores de membrana.

RECOMENDADO PARA:

- Zonas donde se requiera un largo tiempo para acabado superficial.
- Donde se desee evitar retracción plástica por rápida evaporación.

NO RECOMENDADO:

Como curador superficial.

DATOS TECNICOS:

Aspecto: Líquido amarillo verdoso.

Gravedad Específica: 0,998

DOSIS:

3.8 litros de CONFILM mezclados con 34 litros de agua proporcionan 37.8 litros de solución, que cubren entre 186 y 372 m² de concreto fresco. Si se requiere más de una aplicación de CONFILM el rendimiento disminuirá.

MODO DE USO:

Aplicarlo con aspersores de jardín u otro tipo de aspersor.

PRECAUCIONES:

Cualquier derrame de CONFILM concentrado sobre superficies de concreto endurecido debe lavarse de inmediato. Aclare la superficie con agua antes de que el CONFILM se seque, seca puede aparecer una mancha marrón. Para remover esta mancha, coloque un paño saturado con limpiador a base de cloro y cúbralo con un plástico, después de una hora la mancha desaparecerá, aclare con agua.

PRESENTACION:

Pailas de 3,8 litros, 18 litros y tambores de 208 litros.

VIDA EN ALMACEN:

En envases originales cerrados, almacenados en sitio fresco y seco, mínimo un año.

MBT Argentina

Avenida Vergara 2532
1688 Santos Tesei, Hurlingham
Prov. de Buenos Aires
Argentina
Tel. 54-1-459-5065
Fax. 54-1-459-5066

MBT Brasil

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini
1178-12° Floor
CEP 04571-010, Brooklin
Sao Paulo
Tel. 55-11-5506-4191
Fax. 55-11-5506-2678

MBT Chile

Parque Industrial Aeropuerto
Los Coigues 701, Módulo 8
Quilicura, Santiago de Chile
Tel. 56-2-739-0162
Fax. 56-2-739-0163

MBT Colombia

Calle 76 No. 13-27
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Tel. 57-1-217-3332
Fax. 57-1-321-7513

MBT México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 80
3er. Piso
53390 Naucalpan
Estado de México
Tel. 52-5-557-5544
Fax. 52-5-395-7903

Master Builders, Inc.

Calle Sierra Morena
178 La Cumbre
San Juan, Puerto Rico 00926
Tel. (787) 731-8080
Fax. (787) 731-8040

MBT Venezuela C.A.

Centro Comercial Libertador, PH-3
entre C. Negrín y Ave. Los Jabillos
Caracas 1050
Tel. 58-2-762-5471/75
Fax. 58-2-761-7001

DISTRIBUIDORES:**GUATEMALA**

Tecnomaster S.A.
Tel. 50-2-331-0849

HONDURAS

Mastercon
Tel. 50-4-556-9341

PERU

Unicon
Tel. 50-6-286-0717

ECUADOR

Concretesa
Tel. 59-3-566-011

PANAMA

Refrigas y Aditivos
Tel. 50-7-229-4144