

MBrace™ Topcoat ATX

Recubrimiento polimérico para el sistema compuesto de refuerzo
MBrace

DESCRIPCION:

El MBrace Topcoat ATX es un recubrimiento protector y decorativo usado para el Sistema Compuesto de Refuerzo MBrace. Es un recubrimiento monocomponente de altos sólidos, rápido, seguro, económico y fácil de instalar.

APLICACIONES:

El recubrimiento MBrace Topcoat ATX se recomienda para condiciones ambientales moderadas. NO ESTA RECOMENDADO PARA SERVICIO DE INMERSION QUIMICA.

- Muros
- Vigas
- Losas
- Columnas
- Chimeneas
- Silos y tanques
- Tuberías y túneles

PROPIEDADES:

- Cumple con las regulaciones VOC
- Acabado de buen aspecto
- Base a agua
- Puede instalarse en temperaturas tan bajas como +2 °C
- Resistente a abrasión moderada
- Económico

PROPIEDADES FISICAS:

Tipo genérico:	Acrílico
Sólidos por volumen:	69 ± 2% (por peso)
VOC compuesto orgánico volátil: (EPA método 24)	228 g/L (1.91 lb/gal)
Flash point: (Pensky-Martins copa cerrada)	> 88 °C (>190 °F)
Transmisión vapor húmedo: (ASTM E96 TT-C-555B)	2.7 perms @ 1.94 ± .25 m2/L de cubrimiento
Ensayo de agua con lluvia: (TT-C-555B, lluvia/viento 98mph)	sin humedad penetración @ 1.94 m2/L (80 ft2/gal), espesor bloque 4.1 cm (1 5/8")

EMPAQUE:

Se presenta en cubetas de 19 litros (5 gal).

RENDIMIENTO:

Por capa:	1.94 a 2.43 m2/L (80 a 100 ft2/gal)
Tiempo para aplicar otra capa @ 25 °C (77 °F)	6 – 8 horas

ALMACENAMIENTO:

Vida en almacén de un año si se mantiene en los envases originales

LIMITACIONES:

No aplique MBrace Topcoat ATX si la temperatura es menor de 2 °C (35 °F).

APLICACION:

Aplique el MBrace Topcoat ATX sobre el sistema MBrace ya curado.

Para lograr un mejor acabado se recomienda la aplicación por spray, también puede aplicarse con brocha o rodillo en áreas pequeñas.

- **Rodillo:** Aplique el recubrimiento de manera uniforme, No se exceda con el rodillo
- **Brocha:** Use brocha de cerda rígida o de nylon
- **Spray convencional**

Para limpiar las herramientas, brochas rodillos y equipos utilice jabón y agua. Siempre observe las precauciones contrafuego y para la salud al trabajar con solventes

SEGURIDAD:

Almacénelo en un ambiente seco y fresco (8 a 21 °C), protegido de la luz directa del sol, de la flama y otros peligros.

El material puede causar dermatitis y reacciones alérgicas. La inhalación de vapores puede causar irritación e intoxicación con dolores de cabeza, mareos y náuseas. Durante la aplicación del MBrace Topcoat ATX use guantes y la ropa de protección apropiada para minimizar el contacto. Se requiere de ventilación en el área especialmente si el área es confinada. Se debe diseñar el flujo de aire para evitar la acumulación de vapores pesados. Tenga precaución al manejar líquidos inflamables y elimine toda posible fuente de ignición en el área de trabajo.

En caso de contacto con los ojos, lave con agua por al menos 15 minutos. Llame a un médico de inmediato. En caso de contacto con la piel, lave las áreas afectadas con jabón y agua. Si continua la irritación llame a un médico.

Para mayor información de seguridad solicitar la Hoja de Seguridad del Producto.

MANTENIMIENTO:

Inspeccione periódicamente el material aplicado y repare las áreas que lo necesiten. Consulte con su representante MBT para mayor información.

MBT Argentina

Avenida Vergara 2532
1688 Santos Tesei, Hurlingham
Prov. de Buenos Aires
Argentina
Tel. 54-1-459-5065
Fax. 54-1-459-5066

MBT Brasil

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini
1178-12° Floor
CEP 04571-010, Brooklin
Sao Paulo
Tel. 55-11-5506-4191
Fax. 55-11-5506-2678

MBT Chile

Parque Industrial Aeropuerto
Los Coigues 701, Módulo 8
Quilicura, Santiago de Chile
Tel. 56-2-739-0162
Fax. 56-2-739-0163

MBT Colombia

Calle 76 No. 13-27
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Tel. 57-1-217-3332
Fax. 57-1-321-7513

MBT México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 80
3er. Piso
53390 Naucalpan
Estado de México
Tel. 52-5-557-5544
Fax. 52-5-395-7903

Master Builders, Inc.

Calle Sierra Morena
178 La Cumbre
San Juan, Puerto Rico 00926
Tel. (787) 731-8080
Fax. (787) 731-8040

MBT Venezuela C.A.

Centro Comercial Liberador, PH-3
entre C. Negrin y Ave. Los Jabillos
Caracas 1050
Tel. 58-2-762-5471/75
Fax. 58-2-761-7001

DISTRIBUIDORES:

GUATEMALA

Tecnomaster S.A.
Tel. 50-2-331-0849

HONDURAS

Mastercon
Tel. 50-4-556-9341

PERU

Unicon
Tel. 50-6-286-0717

ECUADOR

Concretesa
Tel. 59-3-566-011

PANAMA

Refrigas y Aditivos
Tel. 50-7-229-4144

CONTRATISTA MASTER:

Structural Preservation Systems, Inc.



2116 Monumental Road
Baltimore, MD 21227-1633
800-899-1016

Sold through a
network of approved
contractors