

MASTERTOP APS® 2001

Primer transparente

DESCRIPCION:

El Piso MASTERTOP APS 2001 es una combinación única de un polímero híbrido con resinas de rápido curado. Es el primer para el sistema de pisos MASTERTOP APS 2000. El MASTERTOP APS 2001 tiene buena resistencia química, cura rápidamente y tiene mínimo olor durante la colocación y/o curado.

El Sistema MASTERTOP APS 2001 ofrece una excelente resistencia a la abrasión, alta tolerancia al impacto y propiedades de manejabilidad que pueden reducir significativamente la mano de obra e instalación. El sistema está diseñado para instalaciones industriales y de manufactura, y para áreas donde el piso estará sometido a tráfico y abuso mecánico. El MASTERTOP APS 2001 no contiene solventes, tiene cero V.O.C. (Compuestos volátiles orgánicos), no es inflamable, no es combustible y no es corrosivo, de acuerdo con las especificaciones del Departamento del Transporte de los Estados Unidos.

USESE CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS:

- MASTERTOP APS 2010
- MASTERTOP APS 2011
- MASTERTOP APS 2020
- MASTERTOP APS 2021
- MASTERTOP APS 2022
- MASTERTOP APS 2041
- MASTERTOP APS 2046

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:

- Curado Rápido
- Excelente adherencia al concreto
- Buena resistencia a la abrasión
- Mayor tenacidad - capacidad de absorción de energía mayor que el concreto y toppings de alta resistencia.
- Buena resistencia química
- No es inflamable
- No es combustible
- No es corrosivo
- Libre de solventes / 100% sólidos
- Excelentes características de manejo
- Tiempos rápidos de instalación

DATOS TECNICOS

Todos los datos proporcionados son los resultados a 7 días, si no se indica de otra manera.

Compuestos Volátiles orgánicos:

0 g/L

Resistencia a Tensión:

ASTM D 638

34-54 MPa

Resistencia a Flexión:

ASTM D790

113-120 MPa

Absorción de Agua:

ASTM C413

.41%

Elongación a Tensión:

ASTM D638

5.8%

Resistencia al Impacto:

Ensayo directo de Gardner

Más de 160 in/lb.

Dureza, Shore D

ASTM D2240

70 a 80 (después de 7 días)

Resistencia a Compresión:

ASTM C109

1 día: 55 MPa 7 días: 69 MPa

Resistencia de la Adherencia

>2.4 MPa (Concreto 34 MPa)

Resistencia Química

Consulte a su Rep. de MBT

Coefficiente de Expansión térmica:

ASTM C531-90

15.8 cm/cm/ °C

Tiempo de Almacenamiento:

6 meses si se almacena en el recipiente original y sin ser abierto dentro de un rango de temperaturas de entre 10-21 °C.

INFORMACION GENERAL:

Componentes del MASTERTOP APS 2001

Disponible solo en transparente

• Parte A Polímero Híbrido #2

• Parte B Activador #2

COLORES:

Disponible solo en transparente

MATERIAL MEZCLADO @ 22 °C:

Tiempo de trabajabilidad	15-20 mins.
Tiempo de curado (para tráfico peatonal)	4 a 6 horas
Tiempo de curado (para tráfico de vehículos y exposición química)	24 horas

RENDIMIENTO:

MASTERTOP APS 2001 PRIMER

MASTERTOP APS POLIMERO HIBRIDO #2/

Parte A 2.35L

Empacado en lata de plástico de 9.8 L

MASTERTOP APS ACTIVADOR # 2/

Parte B 1.17 L

Empacado en botella de 1.9 L

Cobertura: (Aproximada)

MASTERTOP APS 2001 Primer

Aproximadamente 11.6 a 16.3 m² por juego dependiendo de las condiciones del sustrato de concreto.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

El concreto debe estar perfectamente curado y libre de aceites, grasa, polvo, tierra, compuestos de curado y agentes desmoldantes. Demuela parcialmente, escarifique o trate el sustrato mecánicamente para remover todo el material suelto y cualquier contaminación de la superficie. La superficie del sustrato de concreto debe tener una condición superficialmente seca durante el curado para asegurar la adherencia adecuada.

INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO:

Aplicación del Primer (sobre el concreto)

Mueva el polímero híbrido y el activador del MASTERTOP APS 2001 por separado antes de mezclar.

Mezcle mecánicamente el activador y el polímero híbrido MASTERTOP APS 2001 y mezcle por 60 segundos. Inmediatamente vacíe todos los materiales en la superficie del concreto y esparza de manera homogénea utilizando una llana de metal, rodillo o squeegee. Los rodillos deben tener un tamaño de 4.8 a 6.4 mm. Permita que el primer cure de 30 a 60 segundos antes de proceder con el siguiente paso de instalación del MASTERTOP APS. Nota: Este es un producto de curado rápido que reaccionará de manera más rápida en masa que en una película delgada. Para maximizar el tiempo de trabajabilidad del material, se recomienda que una vez mezclado todo el material se vacíe al piso lo más rápidamente posible. NO se recomienda el método de aplicación de mojar y aplicar utilizado en otras aplicaciones de pisos poliméricos para el MASTERTOP 2001. Vacíe todo el material de la cubeta en cordones delgados y esparza en la superficie utilizando una llana de metal, rodillo o squeegee. No deje el material mezclado en la paila.

LIMPIEZA:

Todas las herramientas y equipo deben limpiarse con un solvente o limpiador industrial antes de que el material endurezca.

LIMITACIONES:

- La temperatura de la superficie y del aire debe ser de por lo menos 10 °C durante la instalación y el curado inicial.
- El material debe ser almacenado en un área fresca y seca (10-21 °C) lejos de la luz directa del sol, fuego u otros peligros.
- El movimiento de las grietas del subsuelo pueden transmitirse al piso.
- Se requiere de una barrera de vapor efectiva abajo del sustrato en contacto con el suelo.
- Se debe asegurar una ventilación adecuada durante la colocación del material y cortes de juntas.

PRECAUCION:

Este producto solo debe ser usado por personal calificado de acuerdo al boletín de instalación del MASTERTOP APS 2001. Revise las hojas de seguridad antes de colocar cualquier material y para información específica del producto.

MBT Argentina

Avenida Vergara 2532
1688 Santos Tesei, Hurlingham
Prov. de Buenos Aires
Argentina
Tel. 54-1-459-5065
Fax. 54-1-459-5066

MBT Brasil

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini
1178-12° Floor
CEP 04571-010, Brooklin
Sao Paulo
Tel. 55-11-5506-4191
Fax. 55-11-5506-2678

MBT Chile

Parque Industrial Aeropuerto
Los Coigues 701, Módulo 8
Quilicura, Santiago de Chile
Tel. 56-2-739-0162
Fax. 56-2-739-0163

MBT Colombia

Calle 76 No. 13-27
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Tel. 57-1-217-3332
Fax. 57-1-321-7513

MBT México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 80
3er. Piso
53390 Naucalpan
Estado de México
Tel. 52-5-557-5544
Fax. 52-5-395-7903

Master Builders, Inc.

Calle Sierra Morena
178 La Cumbre
San Juan, Puerto Rico 00926
Tel. (787) 731-8080
Fax. (787) 731-8040

MBT Venezuela C.A.

Centro Comercial Liberador, PH-3
entre C. Negrin y Ave. Los Jabillos
Caracas 1050
Tel. 58-2-762-5471/75
Fax. 58-2-761-7001

DISTRIBUIDORES:**GUATEMALA**

Tecnomaster S.A.
Tel. 50-2-331-0849

HONDURAS

Mastercon
Tel. 50-4-556-9341

PERU

Unicon
Tel. 50-6-286-0717

ECUADOR

Concretesa
Tel. 59-3-566-011

PANAMA

Refrigas y Aditivos
Tel. 50-7-229-4144