

MASTERTOP® 1235

Revestimiento Autonivelante con características conductoras y antichispa Mastertop 1200 - Sistema Polykit

DESCRIPCION:

El MASTERTOP 1235 es un revestimiento coloreado, de 3 a 4 mm de espesor a base de resinas epoxi, con agregados conductores que le confieren cualidades antichispa. Exento de disolventes.

PROPIEDADES:

- Antiestático.
- Excelente conductividad eléctrica.
- Fácil descontaminación.
- Acabados lisos y fáciles de limpiar.
- Gran planimetría.

CAMPO DE APLICACIÓN:

- Zona de almacenamiento de productos inflamables.
- Quirófanos y salas antisépticas en instalaciones hospitalarias.
- Salas de equipos informáticos y electrónicos.

MODO DE UTILIZACIÓN

Preparación de la base de aplicación

La base de aplicación será de concreto resistente y estará completamente seca, limpia, exenta de lechadas, material deleznable, así como de pinturas y líquidos de curado. La textura superficial será de poro abierto, para lo que es aconsejable una preparación previa a base de granallado. Cangrejeras u otros deterioros existentes deberán ser reparados previamente para conseguir una superficie lisa y uniforme.

Instalar un angular de cobre conectado a la toma de tierra por cada aproximadamente 30 m².

Preparación del producto

Homogeneizar inicialmente la resina MASTERTOP A2i. Mezclar con el endurecedor MASTERTOP B4 y el concentrado MASTERTOP X1 con ayuda de un agitador de bajas revoluciones. Añadir a esta mezcla el agregado correspondiente, según la tabla de rendimientos, y continuar removiendo hasta obtener un compuesto homogéneo y exento de grumos.

Aplicación del producto

Seguir las indicaciones que figuran en la tabla de rendimientos.

Proporción de mezcla (resina)

Resina	MASTERTOP A2i	5,4 kg
Endurecedor	MASTERTOP B4	3,0 kg
Concentrado	MASTERTOP X1	0,6 kg

Forma de presentación

MASTERTOP A2i Resina conductiva - cubos de 5,4 kgs
MASTERTOP B4 Endurecedor - envases 3 kgs
MASTERTOP X1 Concentrado - cartucho de 0,6 kgs

Condiciones de almacenamiento

Los componentes A2i, B4 y X1 deben almacenarse en sus envases originales herméticamente cerrados, en lugares secos y protegidos de la acción directa del sol, a temperaturas entre 15 °y 30 °C.

El tiempo de utilización de estos productos es de, al menos, 12 meses desde la fecha de fabricación, conservados adecuadamente.

Los agregados deben almacenarse en su envase original en lugar no expuesto a la intemperie, no existiendo tiempo límite para su utilización.

Precauciones de manipulación

Para recomendaciones de seguridad específicas e instrucciones de primeros auxilios, leer atentamente la etiqueta sobre los envases.

La mezcla sin polimerizar puede causar irritación de la piel. Utilizar guantes de goma y lentes protectoras.

En caso de contacto con la piel, limpiarla inmediatamente con toallas de papel y lavar con abundante agua y jabón.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Aplicación (Ejemplo: espesor de 4 mm.)

Imprimación			Capa Principal			Sellado		
Mod. Trabajo	Peso	Consumo	*Mod. Trabajo	Peso	Consumo*	Mod. Trabajo	Peso	Consumo*
MOD. (2i-41) F7	kgs 9	0,4kg/m² 2,0 kg/m²	MOD. (2i41-F7)	kgs 19,0	3,0kg/m²	-----	-----	-----
- Mezclar módulo y extender con rodillo - Espolvorear F7 en exceso sobre la mezcla seca			- Barrer o aspirar el agregado F7 sobrante - Mezclar módulo y aplicar a llana dentada					

* Consumos aproximados para los espesores indicados

Datos técnicos (a 7 días y 20 °C)

Naturaleza del producto		Resina epoxi exenta disolventes .
Adherencia al sustrato	DIN ISO 4624	>1,5 MPa (falla el concreto).
Resistencia a la abrasión	DIN 53754 - Taber	98 mg.
Resistividad	DIN 51953	< 10 ⁶ Ohm
Resistencia a compresión	DIN 1164	85 MPa
Modulo de elasticidad	DIN 1048	9 GPa
Colores		Ver carta colores.
Temperatura mínima de aplicación		>10 °C
Resistencia química		Buena resistencia a aceites, grasas y ácidos diluidos (ver tabla Mastertop 1200 - Polykit)

Los datos arriba referenciados están basados en pruebas de laboratorio cuidadosamente controladas y en función de nuestros conocimientos y experiencias actuales. Pueden darse variaciones dentro de límites razonables. MBT no se hace responsable de cualquier aplicación defectuosa del producto.

ARGENTINA

MBT Argentina

Calle Lavalle 1634, Piso 4° H
Capital Federal
República Argentina
Tel. 54-1-373-8504
Fax. 54-1-288-0760

COLOMBIA

Tecnoconcreto, S.A.

Calle 76 No. 13-27
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Tel. 57-1-217-0255
Fax. 57-1-255-7141

VENEZUELA

MBT Venezuela C.A.

Centro Comercial Liberador, PH
entre C. Negrin y Ave. Los Jabilos
Caracas 1050
Tel. 58-2-762-5471/75
Fax. 58-2-782-8120

BRASIL

MBT Brasil

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini
1178-12° Floor
CEP 04571-010, Brooklin
Sao Paulo
Tel. 55-11-246-1277
Fax. 55-11-246-3890

MEXICO

MBT México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 80
3er. Piso
53390 Naucalpan
Estado de México
Tel. 52-5-557-5544
Fax. 52-5-395-7903

DISTRIBUIDORES:

GUATEMALA

TECNOMASTER S.A.
Tel. 50-2-337-2665

HONDURAS

COHNSA

Tel. 50-4-526-321

CHILE

MBT Chile

Parque Industrial Aeropuerto
Los Coigues 701, Módulo 8
Quilicura, Santiago de Chile
Tel. 56-2-739-0162
Fax. 56-2-739-0162

PUERTO RICO

Master Builders, Inc.

Calle Sierra Morena
178 La Cumbre
San Juan, Puerto Rico 00926
Tel. (787) 731-8080
Fax. (787) 731-8040

PERU

UNICON

Tel. 51-1-275-2874

COSTA RICA

CONCRETERA NACIONAL

Tel. 50-6-222-2466

ECUADOR

Concretosa

Tel. 59-3-566-011