

ANVIL-BOND®

Adhesivo Epóxico

DESCRIPCION:

ANVIL-BOND es un adhesivo de dos componentes en base a resina epóxica 100% reactiva. No contiene solventes, rellenos ni colorantes. Está diseñado para adherir toppings a base de cemento con superficies de concreto preparados y limpios.

USOS RECOMENDADOS:

- Para adherir toppings especiales de alta resistencia (como el ANVIL-TOP® de MBT) a concreto viejo, preparado a una textura rugosa.
- Para adherir el concreto fresco a concreto viejo.

RENDIMIENTO:

Debido a que el tamaño de las aplicaciones varía, ANVIL-BOND está disponible en dos presentaciones.

Unidad grande para aplicaciones grandes:

Componente	Proporciones por volumen	Proporciones por peso
Resina (Parte A)	6.5	7.6 kg
Endurecedor (Parte B)	3.79	3.8 kg
Unidad Total	10.30	11.4 kg

Las proporciones de arriba cubrirán:

Textura de la superficie	Area de aplicación por unidad mezclada	Area de aplicación m ² /L.
Picada	11.6 a 16.3 m ²	1.1 a 1.6
Cinzelada	16.3 a 25.5 m ²	1.6 a 2.5
Tratada con abrasivo	25.5 a 37.2 m ²	2.5 a 3.6

Unidad pequeña para aplicaciones pequeñas:

Componente	Proporciones por volumen	Proporciones por peso
Resina (Parte A)	1.6	1.82 kg
Endurecedor (Parte B)	0.9	0.91 kg
Unidad Total	2.46	2.73 kg

Las proporciones de arriba cubrirán:

Textura de la superficie	Area de aplicación por unidad
Picada	2.8 a 3.9 m ²
Cinzelada	3.9 a 6.1 m ²
Tratada con chorro de arena o ácido	6.1 a 8.8 m ²

ENVASE:

Unidad grande: La parte A se suministra en latas de 7.6 litros y la parte B en cubetas de plástico de 3.8 litros.

Unidad pequeña: La parte A se suministra en latas de 3.8 litros y la parte B en latas de 0.9 litros. Ambos tamaños del ANVIL-BOND se empaacan en cajas de cartón.

PRECAUCION:

- No use ANVIL-BOND donde la superficie de concreto esté húmeda. La superficie debe de estar seca.
- No aplique ANVIL-BOND cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea menor a 16 °C o mayor a 38 °C.
- No instale ANVIL-BOND en concreto que no esté limpio - libre de polvo y otros materiales sueltos- y que no haya sido preparado a una textura rugosa, con métodos tales como: escarificado, cinzelado, chorro de arena o ácido.
- Asegúrese de tener una ventilación adecuada en la obra. Evite la inhalación de vapores. Utilice guantes de goma, mandil, rodilleras y lentes de protección. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Si ANVIL-BOND se congela, llévese a una temperatura de 27 °C y agite bien antes de mezclar cada parte.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua abundante durante 15 minutos y llamar al médico. Lavar con agua y jabón la piel que haya estado en contacto con el producto.

Quitar y tirar la ropa contaminada. Cuando se hayan inhalado los vapores, abandonar el área y respirar aire fresco. Si se ingirió el producto, beba bastante agua o leche. No induzca el vómito y consulte al médico.

TIEMPO DE ALMACENAJE:

En su envase original cerrado y almacenado en un sitio fresco y seco. El ANVIL-BOND mantiene sus propiedades durante un mínimo de 12 meses.

No almacene el producto a temperaturas menores a 18 °C o mayores a 49 °C.

Para mayor información sobre ANVIL-BOND, diríjase a su representante local MBT.

MBT Argentina

Avenida Vergara 2532
1688 Santos Tesei, Hurlingham
Prov. de Buenos Aires
Argentina
Tel. 54-1-459-5065
Fax. 54-1-459-5066

MBT Brasil

Avenida Eng. Luis Carlos Berrini
1178-12° Floor
CEP 04571-010, Brooklin
Sao Paulo
Tel. 55-11-5506-4191
Fax. 55-11-5506-2678

MBT Chile

Parque Industrial Aeropuerto
Los Coigues 701, Módulo 8
Quilicura, Santiago de Chile
Tel. 56-2-739-0162
Fax. 56-2-739-0163

MBT Colombia

Calle 76 No. 13-27
Santa Fé de Bogotá, D.C.
Tel. 57-1-217-3332
Fax. 57-1-321-7513

MBT México, S.A. de C.V.

Blvd. Manuel Avila Camacho 80
3er. Piso
53390 Naucalpan
Estado de México
Tel. 52-5-557-5544
Fax. 52-5-395-7903

Master Builders, Inc.

Calle Sierra Morena
178 La Cumbre
San Juan, Puerto Rico 00926
Tel. (787) 731-8080
Fax. (787) 731-8040

MBT Venezuela C.A.

Centro Comercial Liberador, PH-3
entre C. Negrin y Ave. Los Jabillos
Caracas 1050
Tel. 58-2-762-5471/75
Fax. 58-2-761-7001

DISTRIBUIDORES:**GUATEMALA**

Tecnomaster S.A.
Tel. 50-2-331-0849

HONDURAS

Mastercon
Tel. 50-4-556-9341

PERU

Unicon
Tel. 50-6-286-0717

ECUADOR

Concretesa
Tel. 59-3-566-011

PANAMA

Refrigas y Aditivos
Tel. 50-7-229-4144